

# MAGNAT CERAMIC

## FOLTÁLLÓ<sup>1</sup> BELTÉRI

### KERÁMIAFESTÉK

#### TULAJDONSÁGOK

##### Tartós szín, amely ellenáll:

- nyomok és karcolások ellen<sup>2</sup>
- mosás- és súrolásálló<sup>3</sup>
- intenzív használat<sup>2</sup>

##### Műszaki előnyök:

- felhordás: hengerrel<sup>4</sup>, szórással
- javasolt rétegszám: 2
- átfesthetőség: min. 2h
- száradási idő<sup>5</sup>: min. 3h

##### Egyéb előnyök:

- ellenáll a fertőtlenítőszernek<sup>6</sup>
- nem fröcsköl festés közben
- tökéletes fedés
- kiadósság: 40 m<sup>2</sup>/ig a 2,5 l-es csomagolás esetén egy rétegen

**Kiadósság:** 16 m<sup>2</sup>/l -ig egyszeri festésnél



<sup>1</sup> A Gyártónak a csomagoláson megadott utasításait követve a festék a sima és megfelelően előkészített felületeken nem szívja fel a szennyeződések és a „problémás” foltokat, mint:

- ketchup, napraforgóolaj, vizes filc, zsírkréta, rúzs, mustár (1 órán belül eltávolítandó),
- kávé, tea, bor (15 percen belül eltávolítandó).

A foltok és a „problémás” szennyeződések eltávolítása az érdes, egyenetlen felületekről nehézséget okozhat.

<sup>2</sup> A Gyártónak a csomagoláson megadott utasításait követve a festék a sima és megfelelően előkészített felületeken intenzív használatot álló, tartós színt biztosít, mindenek előtt a nyilvánosan használt helyiségekben, beleértve az olyan hatásokat mint: kézzel vagy más testrészrel való érintkezés, véletlenszerű érintkezés a különböző tárgyak festett felületeivel pl. kabát, táska, beleértve a gumiból és műanyagból készült tárgyakat, melyek nyomokat és foltokat hagynak (pl. cipőtalp, porszívó, szék, kerékpár), gőzök (pl. a konyhában), szennyeződések, fény (beleértve az UV-sugárzást), vizes kefével történő súrolás és a PN-C-81913 norma szerinti tisztítás (nem vonatkozik a fertőtlenítő- és tisztítószerekkel történő tisztításra, beleértve azokat is, amelyek klórt vagy fehérítőt tartalmaznak). A kifejezetten intenzív koszolódás során keletkező nyomok könnyen eltávolíthatók egy nedves és puha szivacs segítségével.

<sup>3</sup> PN-C-81914:2002 I - nedves dörzsölést álló festék.

#### GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

#### FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

#### INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

www.magnatfestek.hu

## MAGNAT CERAMIC

<sup>4</sup> MAGNAT henger vagy egyéb festőhenger (10-19 mm szálhossz).

<sup>5</sup> A felület száradási ideje 23±2 oC hőmérsékleten, 50±5% relatív nedvességtartalomnál, 3. szint.

<sup>6</sup> A vizsgálatot válogatott fertőtlenítőszerrel végezték el.

Az itt bemutatott szín a nyomdatechnikára, a megvilágítás intenzitására, a helyiség méretére és az alkalmazás technikájára tekintettel némileg eltérhet a végső festés eredményétől, ezért szemléltető példaként szolgál csupán.

### Foltállósági garancia

\***Garanciavállaló** : Garanciavállaló: FFiL Śnieżka SA, Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.

**A garanciavállaló magyarországi Forgalmazója / Képviselője:** Poli-Farbe Vegyipari Kft. Központ 6235 Bócsa, III. kerület 2. A garanciális védelem időtartama és területi tartománya: a vásárlástól számított 12 hónap, Magyarország területe. Abban az esetben, ha megállapítást nyer a foltállóság hiánya, úgy a Vevőt a megvásárolt termék utáni ár visszatérítése illeti meg. A garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a Vevő a hibás eladott termék utáni jótállásra vonatkozó előírásokból fakadó jogosultságait. A garancia feltételei a [www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu) oldalon, illetve az értékesítési pontokban érhetők el.

JAVASOLT ALAPOZÓ: MAGNAT PRIMER

JAVASOLT FEHÉR FESTÉK: MAGNAT NON-REFLEX

Gyártó:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa

Értékesítési osztály: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44

INFÓVONAL:+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)

### TERMÉKLEÍRÁS

A MAGNAT CERAMIC magas minőségű, innovatív, foltálló kerámia beltéri festék.

### ALKALMAZÁS

A festék a cement, cement-mész, gipsz, tégl, gipszkarton falak és mennyezetek, fa, fa eredetű felületek, valamint üvegszálás tapéták dekoratív-védő festéséhez alkalmazandó. Tekintettel a festék különleges tulajdonságaira és tartósságára, javasolt a koszolódásnak különösen kitett helyiségek, valamint fertőtlenítést igénylő felületek festésére, pl. közlekedési utak, folyosók, privát- és irodahelyiségek, közegészségügyi intézmények, szalonok és étkezők.

#### GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

#### FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

#### INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)

## MAGNAT CERAMIC

### TERMÉKTULAJDONSÁGOK

Fényesség a PN EN 13300 szerint: matt

Viszkozitás, Brookfield RVT, 20 °C, min [mPas]: 5000

Súrolással szembeni ellenállóság a PN EN 13300 szerint: 1. osztály

Súrolással szembeni ellenállóság a PN-C 81914: I. típus

Bevonat száradási ideje 23±2 °C hőmérsékleten, 50±5% relatív nedvességtartalomnál, 3. szint, legfeljebb [h]: 3

### FELHASZNÁLÁSI MÓD

1. A festésre szánt felületnek tartósnak, száraznak, por-, rozsdá- és zsírintesnek kell lennie.
2. A friss cement-mész vakolatok 3-4 hetes kondicionálás után festhetők, a gipszvakolatok 2 hét után.
3. Az új, glettelt, gipszkartonból készült felületeket megfelelő diszperziós alapozó alkalmazásával kell előkészíteni, majd a MAGNAT PRIMER alapozó festékekkel kell befedni. A nagyon intenzív színű festékekkel bevont felületeket a MAGNAT PRIMER alapozóval kell kezelni.
4. Az új fémfelületeket rozsdavédő festékekkel kell biztosítani.
5. Az enyves festékek régi bevonatait el kell távolítani, lemosni és enyhén mosószeres vízzel leöblíteni a vakolat feltárásáig, majd lefesteni diszperziós mélyalapozóval.
6. Az emulziós festékek régi, a felülethez rosszul tapadó bevonatait (teszt – a festőszalag felragasztása után a festék leválik vele együtt) el kell távolítani és lefesteni diszperziós mélyalapozóval, majd befedni a MAGNAT PRIMER alapozó festékekkel.
7. Az emulziós festékek régi bevonatait, ha erősen tapadnak – át kell mosni enyhén tisztítószerekes vízzel és hagyni megszáradni.
8. Az erősen nedvszívó, lazán kötött, porladó és elmeszesedett felületeket le kell festeni diszperziós mélyalapozóval, majd befedni a MAGNAT PRIMER alapozó festékekkel.

### FIGYELEM!

A rendkívül gyenge felületek portalanítás után, kézzel való dörzsölésnél látható laza porréteget hagynak; ezeknél az alapozó festék alkalmazása előtt a felületet le kell festeni diszperziós mélyalapozóval. Az elgombásodott, penészes helyeket mechanikusan meg kell tisztítani és gombaölő impregnálószerrel fertőtleníteni, és egyúttal megszüntetni a gombásodás okait. Az egyenetlenségeket és a repedéseket glettel kell kisimítani, majd lefesteni a MAGNAT PRIMER alapozó emulzióval. A beázás-, korom-, nikotin- és olajfoltokat az erre dedikált festékekkel kell kezelni.

Az üvegszálás tapétákat közvetlenül kell lefesteni vagy követni a gyártó erre vonatkozó egyéb utasításait.

A legjobb eredmény elérése céljából javasolt a MAGNAT CERAMIC festék alkalmazása előtt a felületet a MAGNAT PRIMER alapozóval befedni.

#### GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

#### FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

#### INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)

## MAGNAT CERAMIC

### TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

A termék használatra kész, a festés előtt a festéket kézzel alaposan fel kell keverni.  
Nem adható hozzá mész, valamint nem keverhető más típusú emulziós festékekkel.  
A különböző gyártási tételű termékeket használatuk előtt egy gyűjtő edényben össze kell keverni.

### FESTÉS

Belterekben festeni +5 °C-tól +30 °C-ig terjedő környezeti és felületi hőmérsékleten lehet.  
A festéket két rétegben kell felvinni ecsettel, hengerrel (természetes szálás, 10-19 mm szálhosszúságú), vagy hidrodinamikus szórás segítségével.  
A következő festékréteg legalább 2 óra után vihető fel.  
Ugyanannyi festéket gondosan és egyenletesen kell felhordani a fal, ill. mennyezet felületegységeire.  
Az utolsó gurításokat a hengerrel egy irányban kell elvégezni.  
Javasolt a festőszalagok eltávolítása rögtön a festés elvégzése után.  
Az eszközöket vízzel kell elmosni.

### MEGJEGYZÉSEK ÉS VONATKOZÁSOK

A festékbevonat 28 nappal a festési munkálatok elvégzése után nyeri el teljes tartóssági tulajdonságait.  
A munkálatok alatt és után szellőztetni kell a helyiséget a szag megszűnéséig.  
A felület helyes előkészítése, a javasolt eszközök és festési módszerek alkalmazása hozzájárulnak a festék megadott kiadósságának az eléréséhez.  
SIMA FELÜLET azaz alapfelület határozott struktúra nélkül, a falak esetén glettelő massa felhasználásával előkészített felület, fő rendeltetésének megfelelően.  
BEVONAT MECHANIKAI SÉRÜLÉSE – látható és tartós sérülés, amely a megszáradt festékbevonat struktúrájának megsértése következtében keletkezett egy eszköz vagy tárgy révén, pl. benyomódás, karcolás stb.  
FOLTÁLLÓSÁG – a kondicionált festékbevonat ellenálló képessége a gyártó által jelzett anyagokkal szemben, amelyek a bevonat beszennyeződése következtében tartós foltokat okozhatnak, és a gyártó által megadott időben el lettek távolítva. A foltok és a „problémás” szennyeződések eltávolítása az érdes, egyenetlen felületekről nehézséget okozhat.  
FERTŐTLENÍTÉS – eljárás, amelynek célja a mikrobák és spóráik megsemmisítése.  
<sup>1</sup>nem szívja fel a szennyeződések és a „problémás” foltokat, mint a:

- ketchup, zsír, napraforgóolaj, vizes filc, zsírkréta, rúzs, mustár, narancslé, tej, csokoládé (1 órán belül eltávolítandó)
- kávé, tea, bor (15 percen belül eltávolítandó)

#### GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

#### FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

#### INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)

## MAGNAT CERAMIC

A vizsgálatokat 28 nap után végezték a sima, kondicionált felületeken, a felsorolt foltfajták esetében, a jelzett idők eltelte után. A gyártó biztosítja a foltállóság hatását<sup>1</sup> a sima felületeken.

A foltok eltávolítását 20±2 °C hőmérsékleten, 55±5% relatív légköri nedvességtartalomnál végezték, a hőmérséklet és nedvességtartalom változásaitól függően az eltávolításukhoz szükséges idő csökkenthet.

<sup>2</sup>A vizsgálatok a kiválasztott fertőtlenítő mintákon kerültek elvégzésre. Ezek a leggyakrabban használt fertőtlenítőszer a középületek fertőtlenítésénél.

Az akkreditált laboratórium által 28 napig kondicionált felületeken végzett vizsgálatok a felsorolt fertőtlenítőszerre vonatkoznak.

- Klóramin T (3% oldat) - a szer hatékony hatása és a bevonatkárosodás hiánya 60 perc után
- Klóramin T (5% oldat) - a szer hatékony hatása és a bevonatkárosodás hiánya 15 perc után
- Incidin active (2% oldat) - a szer hatékony hatása és a bevonatkárosodás hiánya 15 perc után

A betonfelületre 2 rétegben felhordott bevonat ellenálló képességére vonatkozik.

Nem vonatkozik a háztartásban általánosan rendelkezésre álló és alkalmazott fertőtlenítő-tisztítószerre. Az ilyen típusú szennyeződések esetén javasolt a kíméletes vízöblítés 10 percen belül. A klórt ill. fehérítőt tartalmazó szerek elszínteleníthetik a festékben lévő pigmentet.

<sup>3</sup> Tökéletes a beruházásokra

- Nehezen éghető bevonat – a lefestett felület nem ég könnyen

A vizsgálatok szerinti besorolás:

- D-s2, d0 – a festék alkalmazható az A1 vagy A2 éghetőségi osztályba sorolt felületeken és az összes fa- és faeredetű felületeken
- C-s1, d0 – a festék alkalmazható az A1 vagy A2 éghetőségi osztályba sorolt felületeken és az összes gipszkarton lemezen
- C-s2, d0 – a festékkel kezelt üvegszálás tapéta alkalmazható az A1 vagy A2 éghetőségi osztályba sorolt felületeken és az összes fa- és faeredetű felületen

C – osztályozás a tűzre való reakció szempontjából = a B-től F -ig osztályú termékek nem égnék

s1 – osztályozás a füstképződés szempontjából = legkisebb füst

d0 – osztályozás az égve csepegés szempontjából = nem égve csepeg

- Teljesíti a veszélyes anyagok kibocsátására vonatkozó országos előírások követelményeit (Egészségügyi és Szociális Minisztérium 1996.03.12-i rendelete) és alkalmazható az emberek tartózkodására szánt A és B kategóriájú helyiségekben. A helyiségek közvetlenül a termék használati tulajdonságai elérése után használhatók.

Felületmosás

Nedves szivacsra/szivacsos törölkendőre kell tenni a folyékony mosogatószer típusú tisztítószer vagy más bőrkímélő szer (a szer gyártója által megadott), habképzés után könnyen, túlzott erő nélkül eltávolításig kell mosni a szennyeződést.

Intenzív színű tisztítószer esetén a felületet alaposan át kell mosni, majd az átszíneződés elkerülése céljából az egész felületet újra le kell mosni tiszta vízzel. Meg kell szárítani a tisztított helyet, rányomva helyenként papírkendőt, azután hagyni teljesen megszáradni.

#### GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

#### FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

#### INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

www.magnatfestek.hu

## MAGNAT CERAMIC

**FIGYELEM:** felületi szennyeződések eltávolítása esetén javasolt az egész felület (fal) átmosása egységesítés céljából (ez vonatkozik a különösen poros felületekre).

A csak vízzel történő szennyeződés-eltávolítás, ill. felülettisztás vízkő nyomot hagyhat a víz minőségétől függően, ez különösen az intenzív színek esetén látható.

A szennyeződések eltávolítása csekély mennyiségű tisztítószerrel hatástalan lehet a fenti „problémás” foltok esetén.

### EGYES FESTÉSI MÓDSZEREK PARAMÉTEREI

FESTÉSI MÓDSZEREK	FESTÉSI PARAMÉTEREK				
	festék viszkozitása [s]	hígítószer [%]	pisztoly fúvóka átmérője [mm]	szórás nyomása [MPa]	ajánlott rétegszám
Ecset, henger	kereskedelmi forma	-	-	-	2
Hidrodinamikus szórás Graco, modell 395, fúvóka RAC X 517	kereskedelmi forma	víz, max. 5%	0,43	15-19	1-2

### FELHASZNÁLHATÓSÁGI IDŐTARTAM

Gyártás időpontjától számított 48 hónap

### CSOMAGOLÁSOK

2,5L, 5L, 10L

### KIADÓSSÁG

Egy rétegű festésnél 16 m<sup>2</sup>/l-ig. A valódi kiadósság sok tényezőtől függ, mint: az alap fajtája, szívóképessége, szerkezete, színe, valamint a felhasznált szerszám fajtája és a felhordási módszer.

**GYÁRTÓ:**

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

**FORGALMAZÓ:**

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

**INFÓVONAL:**

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)

## MAGNAT CERAMIC

### SZÍNEK

48 készre kevert szín

### VOC

VOC-tartalom (illékony szerves vegyületek): EU-határérték erre a termékre (A/a/WB): 30 g/l. (2010). Ez a termék legfeljebb 5 g/l VOC-t tartalmaz.

### SZABVÁNYOK ÉS BIZONYLATOK

PNC81914: 2002 I. típus – nedves dörzsölést álló festék

EN 13 300 szerinti nedves dörzsállóság: 1. osztály

### MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

#### BIZTONSÁGI ADATOK:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metilizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Tárolási konzerváláshoz használt biocid készítményeket tartalmaz: BIT, MIT, cink-pirition. Orvosi tanácsadás esetén az edény vagy a címke bemutatandó. Gyermekektől elzárva tartandó. Felhasználás előtt a címkét át kell tanulmányozni. Szembe, bőrre és ruházatra ne kerüljön. A tartalom/edény a közösségben felállított hulladék tartályba elhelyezendő. A környezet védelme érdekében a festék maradékát ne öntsük a csatornába, és ne dobjuk a háztartási hulladékok közé. A festési munkálatok alatt és után szellőztessük a helyiséget a szag megszűnéséig. Tárolás és raktározás a szorosan zárt csomagolásban. Fagytól és napsütéstől védeni kell. Tárolási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között.

### FIGYELEM!

A technikai adatlapon szereplő információk célja a termék optimális felhasználásának biztosítása, ugyanakkor nem jelentenek alapot a Gyártó jogi felelősségéhez, mivel a felhasználási feltételek nem állnak ellenőrzése alatt. A termék összetételének bármilyen megváltoztatása nem megengedett és jelentős mértékben ronthatja a felhasznált anyag minőségét. Más Gyártók termékeivel történő kombinálás esetén nem vállalunk semmilyen felelősséget. A feljebb megadott tájékoztatás jóhiszeműen került megadásra, ismereteink akkori állása és a gyakorlati tapasztalat alapján. A Gyártó fenntartja magának a jogot a tartalom megváltoztatásához a későbbi sorozatok során, az átvevők e tényről történő előzetes tájékoztatása nélkül.

#### GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

#### FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

#### INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)