

MAGNAT NON-REFLEX TÜKRÖZŐDÉSMENTES Mennyezeti latexfesték



TERMÉKLEÍRÁS

- Gomba- és penészálló bevonat¹
- Láthatatlan helyi javítások²
- UV/UVC-álló, tartósan fehér
- Tükröződésmentes – optikailag sima alap.
- A megvilágítás szögétől függetlenül egységesen matt
- Átlapolási foltoktól mentes

ALKALMAZÁS

A MAGNAT Non-Reflex beltéri fehér latex mennyezetfesték. A gondosan összeválogatott összetevők a bevonatnak mély matt hatást kölcsönöznek, így a lefestett felület tökéletes és sávmentes. A festék a cement, cement-mész, gipsz és gipszkarton mennyezetek díszítő-védő festésére alkalmas. Javasolt a lakó helyiségekben, közösségi épületekben (egészségügyi, oktatási és gondozási létesítmények), valamint az élelmiszerek tárolására szánt helyiségekben (a festékekkel közvetlen kapcsolatban nem lévő) alkalmazni.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

Fényesség a PN EN 13300 szerint: mély matt

Viszkozitás Brookfield RVT, 20 °C, min [mPas]: 5000

Nedves dörzsöléssel szembeni ellenállóság a PN EN 13300 szerint: 2. osztály

Súrolással szembeni ellenállóság a PN-C 81914: I. típus

Bevonat száradási ideje 23±2 °C hőmérsékleten, 50±5% relatív páratartalomnál, 3. szint, legfeljebb [h]: 3

GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.
6235 Bócsa, III. kerület 2.

INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja
a szolgáltató tarifája szerint)

www.magnatfestek.hu

MAGNAT NON-REFLEX

FELHASZNÁLÁSI MÓD

Alapfelület előkészítése – a festésre szánt alapfelületnek tartósnak, száraznak, por- és zsírintesnek, az alapfelület fajtájától függően megfelelően kondicionálnak kell lennie. Az enyves-, mészfestékes bevonatokat, valamint a régi festékek az alapfelülethez rosszul tapadó rétegeit – el kell távolítani. A beázás-, nikotin- és olajfoltokat az erre való festékekkel kell lefesteni. A lazán kötött, erősen nedvszívó és elmeszesedett alapfelületeket le kell festeni megfelelő disperziós mélyalapozóval. A begombásodott helyeket, a gombásodás okainak megszüntetése után, gombaölő szerrel kell lekezelni. Az egyenetlenségeket és a repedéseket megfelelő beltéri glettel kell kisimítani, majd lefesteni alapozó emulzióval. Az alapfelület gondos előkészítése biztosítja a legjobb végső hatás elérését.

Termék előkészítése - a festéket kézzel alaposan fel kell keverni. Más festékekkel és mésszel nem keverhető. A hígítatlan festéket kell felvinni a mélyalapozóval kezelt alapfelületre.

Festés - a festéket alaposan fel kell keverni, hengerrel való felhordás esetén nem szabad hígítani. Nem adható hozzá mész, valamint nem keverhető más típusú emulziós festékekkel. A festéket két rétegben kell felvinni hengerrel (természetes szálú, 10-19 mm szálhosszúságú), vagy szórás segítségével. Ugyanannyi festéket gondosan és egyenletesen kell felhordani a mennyezet felületegységeire. Az utolsó gurításokat a hengerrel egy irányban kell elvégezni. A következő festékréteg legalább 2 óra után vihető fel. A festékbevonat 28 nappal a festési munkálatok elvégzése után nyeri el teljes tartóssági tulajdonságait. A foltok és a „problémás” szennyeződések eltávolítása az érdes, egyenetlen felületekről nehézséget okozhat. A különböző gyártási tételű festékekkel való festés esetén, a festékeket egy gyűjtő edényben össze kell keverni, a színkülönbségek elkerülése végett. Festeni +10 °C-tól +25 °C-ig terjedő felületi és környezeti hőmérsékleten lehet. Az üvegszálás tapétákat a festékekkel közvetlenül kell lefesteni, illetve a gyártójuk utasítása szerint. A szerszámokat vízzel kell lemosni. A környezetvédelem miatt a festék maradékát ne öntsük ki a szennyvízcsatornába, és ne dobjuk ki a háztartási hulladékkal együtt. A festési munkálatok során és azok befejezése után a helyiséget a szag eltűnéséig szellőztetni kell. Tárolás és raktározás zárt csomagolásban. Fagytól és közvetlen napfénytől védeni kell. Kerülje a bőrre és a szembe jutást. Tárolási hőmérséklet: +5 °C-tól +30 °C-ig.

EGYES FESTÉSI MÓDSZEREK PARAMÉTEREI

FESTÉSI MÓDSZEREK	FESTÉSI PARAMÉTEREK				
	festék viszkozitása [s]	hígítószer [%]	pisztoly fúvóka átmérője [mm]	szórás nyomása [MPa]	ajánlott rétegszám
Ecset, henger	kereskedelmi forma	-	-	-	2
Hidrodinamikus szórás Graco, modell 395,	kereskedelmi forma	5-10	0,43	18	1-2
Hidrodinamikus szórás Graco, modell Ultra Max	kereskedelmi forma	0	0,43	18	1-2

GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.
6235 Bócsa, III. kerület 2.

INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja a szolgáltató tarifája szerint)

www.magnatfestek.hu

MAGNAT NON-REFLEX

FELHASZNÁLHATÓSÁGI IDŐTARTAM

Gyártás időpontjától számított 48 hónap

CSOMAGOLÁSOK

2,5L 10L

KIADÓSSÁG

Egy rétegű festésnél 12 m²/L -ig.

SZÍNEK

hófehér

VOC

VOC-tartalom (illékony szerves vegyületek): EU határérték erre a termékre (A/a/WB): 30 g/l. (2010). Ez a termék legfeljebb 15 g/l VOC-t tartalmaz.

SZABVÁNYOK ÉS BIZONYLATOK

PN-C-81914:2002/Az:2015, szabvány szerint, I. típus

GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.
6235 Bócsa, III. kerület 2.

INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja
a szolgáltató tarifája szerint)

www.magnatfestek.hu

MAGNAT NON-REFLEX

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

BIZTONSÁGI ADATOK:

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metilizotiazol-3(2H)-on, 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki EUH211 Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni Tárolási konzerváláshoz használt biocid készítményeket tartalmaz: BIT, Pirition-cink.

Biocid készítményeket tartalmaz a száraz bevonat tartósításához: IPBC. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

A környezet védelme érdekében a festék maradványát ne öntsük a csatornába, és ne dobjuk a háztartási hulladék közé. A munkálatok alatt és után szellőztessük ki a helyiséget a szag megszűnéséig. Szorosan zárt csomagolásban, fagytól és napsütéstől védve tárolandó. Kerüljük a bőrrel és szemmel való érintkezést. Tárolási hőmérséklet: +5 és +30 °C között. Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.

FIGYELEM!

A technikai lapon szereplő információk célja a termék optimális felhasználásának biztosítása, ugyanakkor nem jelentenek alapot a Gyártó jogi felelősségéhez, mivel a felhasználási feltételek nem állnak ellenőrzése alatt. A termék összetételének bármilyen megváltoztatása nem megengedett és jelentős mértékben ronthatja a felhasznált anyag minőségét. Más Gyártók termékeivel történő kombinálás esetén nem vállalunk semmilyen felelősséget. A feljebb megadott tájékoztatás jóhiszeműen került megadásra, ismereteink akkori állása és a gyakorlati tapasztalat alapján. A Gyártó fenntartja magának a jogot a tartalom megváltoztatásához a későbbi sorozatok során, az átvevők e tényről történő előzetes tájékoztatása nélkül.

GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.
6235 Bócsa, III. kerület 2.

INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja
a szolgáltató tarifája szerint)

www.magnatfestek.hu