

# MAGNAT TÁBLAFESTÉK

## TERMÉKLEÍRÁS

- A kréta többszörösen is lemosható vagy letörölhető
- Kiváló fedés és kiadósság 7,5 m<sup>2</sup>-ig egy csomagolásból\*\*
- Fejlessze a gyermekei képzeletét
- Alkoss és díszíts eredeti beltereket

\*\* egy rétegnél a csomagolás oldalára elhelyezendő

A Magnat Táblafesték olyan kerámiafesték, amely lehetővé teszi falon, ill. faelemeken az iskolai táblákéhoz hasonló felület elérését. A festék révén a beltéri falakon és bútorelemeken olyan felület készíthető, amelyre írni vagy rajzolni lehet, gyermeke pedig fejlesztheti kreativitását. A Táblafestéssel lefestett felület egy jegyzetfüzet funkcióját tölti be otthon vagy az irodában. Tökéletesen helytáll éttermi vagy kocsmai menü bemutatásánál. A mosással és nedves dörzsöléssel szembeni rendkívüli ellenállósága lehetővé teszi a felületén való korlátlan számú rajzolást és törölgetést.



## ALKALMAZÁS

A Magnat Táblafesték olyan felületeket képez, amelyeken krétával lehet írni. Különösen ajánlott beltéri falfelületekre. Alkalmas a cement, cement-mész, gipsz, gipszkarton, fa, fa eredetű felületek és tapéták festésére. A festék az irodai enteriőrökhez is javasolt, ahol a Magnat festékekkel lefestett fal lehetővé teszi, hogy helyet készítsen a kreatív jegyzeteknek és ötleteknek. A Magnat Táblafesték ideálisan beválik címkék festésénél, pl. palackokon, virágcserepeken, üvegeken.

## TERMÉKTULAJDONSÁGOK

Fényesség PN EN 13300 szerint: matt  
Viszkozitás, Brookfield RVT, 20 °C, min [mPas]: 4700  
Nedves dörzsölésállóság  
PN EN 13300 szerint 1. osztály  
PN-C-81914:2002 szerint I. típus – nedves dörzsölést álló bevonat  
Rétegszám 2-3  
Bevonat száradási ideje 23±2 °C hőmérsékleten, 50±5% relatív páratartalomnál, előzetes száradás (a következő réteg felvételéig), min. [h] 2  
Használati tulajdonságok elérésének ideje (az utolsó réteg felvételétől) [nap] 7

### GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

### FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

### INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)

# MAGNAT TÁBLAFESTÉK

## FELHASZNÁLÁSI MÓD

### Az alap előkészítése

- a festésre szánt felület tartós, száraz, portól, rozsdától és zsírtól mentes legyen
- a gipszkarton, glettel vagy nagyon intenzív színű felületeket MAGNAT PRIMER alapozó festékekkel le kell festeni
- a régi enyves bevonatokat el kell távolítani, le kell mosni, és mosószeres vízzel le kell öblíteni egészen a vakolat feltárásáig, és diszperziós mélyalapozóval kell lefesteni.
- az alaphoz rosszul tapadó, régi emulziós festékbevonatokat (festőszalag felragasztása után a festék a szalaggal együtt elválik a faltól) el kell távolítani és az alapot diszperziós alapozóval le kell festeni
- az erősen tapadó régi emulziós festékrétegeket mosószeres vízzel le kell mosni és a felületet hagyni kell megszáradni
- az erősen szívó, lazán kötött és meszes felületeket diszperziós alapozóval le kell festeni.

**FIGYELEM:** a rendkívül gyenge felületek portalanítást követően laza porréteget hagynak a kézen megdörzsölés után, ezeket diszperziós alapozóval kell lefesteni.

A gombás, penészes helyeket mechanikusan meg kell tisztítani és gombaölő impregnáló szerrel kell bevonni, egyben gondoskodni a gombásodás okának elhárításáról

felületi egyenetlenségeket javasolt glettel elsímítani, a repedéseket és hiányokat glettel pótolni és alapozó festékekkel pl. MAGNAT PRIMER-rel lefesteni. A beázási, korom, nikotin- és olajfoltokat az ilyen felületek festésére szánt festékekkel kell lefesteni.

Az üvegszálás tapétákat a festékekkel közvetlenül kell lefesteni, illetve a gyártójuk utasítása szerint kell eljárni.

**FIGYELEM:** a legjobb hatás elérése érdekében a MAGNAT Táblafesték alkalmazása előtt javasolt az alap MAGNAT PRIMER alapozó festékekkel való festése

### A termék előkészítése

felhasználásra kész termék, mész nem adható hozzá, más emulziós festékekkel sem keverhető. Közvetlenül festés előtt a festéket alaposan, lassan fel kell keverni, a különböző gyártási sorozatszámú termékeket egy gyűjtő csomagolásban össze kell keverni.

### Festés

Belső terekben festeni +10 °C és +25 °C közötti környezeti és alaphőmérsékleten lehet.

A festéket 2-3 rétegben kell felvinni rövidszőrű hengerrel (javasolt a szivacs henger) vagy szórószalaggal.

A következő festékréteget legalább 2 óra elteltével lehet felvinni.

A fal felületegységeire gondosan és egyenletesen azonos festékmennyiséget kell felvinni.

Az utolsó gurításokat egy irányban kell végezni.

Javasolt a festőszalagokat a festés után azonnal eltávolítani.

A szerszámokat vízzel kell elmosni.

### Megjegyzések és vonatkoztatások

A felület az utolsó réteg felhordása után 7 nap elteltével vehető igénybe.

A festékbevonat a teljes szilárdsági tulajdonságait a festési munkák befejezésétől számított 28 nap elteltével éri el.

A festési munkálatok alatt és után a helyiségeket a szag eltűnéséig szellőztetni kell.

Az alap megfelelő előkészítése, a javasolt szerszámok és festési módszerek alkalmazása hozzájárul a festék megfelelő, megadott kiadóságának eléréséhez.

#### GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

#### FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

#### INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)

## MAGNAT TÁBLAFESTÉK

### EGYES FESTÉSI MÓDSZEREK PARAMÉTEREI

FESTÉSI MÓDSZER	FESTÉSI PARAMÉTEREK				
	festék viszkozitása [s]	hígító adalék [%]	Szórópisztoly fúvóka átmérője [mm]	szórás nyomása [MPa]	javasolt rétegszám
Henger	kereskedelmi forma	-	-	-	2-3
Hidrodinamikus szórás Graco, modell 395,	kereskedelmi forma	5-10	0,43	18	2-3
Hidrodinamikus szórás Graco, modell Ultra Max	kereskedelmi forma	5-10	0,43	18	2-3

### FELHSZNÁLHATÓSÁGI IDŐTARTAM

Gyártás időpontjától számított 48 hónap

### CSOMAGOLÁSOK

750ml

### KIADÓSSÁG

Egyrétegű festésnél legfeljebb 10 m<sup>2</sup>/L.

A gyakorlati kiadósság sok tényezőtől függ, mint pl.: az alap fajtája, a szívóképessége, a felhasznált szerszám fajtája és a festési módszer.

### SZÍNEK

fekete

**GYÁRTÓ:**

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

**FORGALMAZÓ:**

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

**INFÓVONAL:**

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)

# MAGNAT TÁBLAFESTÉK

## VOC

VOC tartalom (illékony szerves vegyületek): EU határérték erre a termékre (A/a/WB): 30 g/l. (2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

## MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

### BIZTONSÁGI ADATOK:

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metilizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Tárolási konzerváláshoz használt biocid készítményeket tartalmaz: BIT; MIT.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. A környezet védelme érdekében a festék maradványát ne öntsük a csatornába, és ne dobjuk a háztartási hulladék közé.

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.

A munkálatok alatt és után szellőztessük ki a helyiséget a szag megszűnéséig. Szorosan zárt csomagolásban, fagytól és napsütéstől védve tárolandó. Kerüljük a bőrrel és szemmel való érintkezést. Tárolási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között.

## FIGYELEM!

A technikai lapon szereplő információk célja a termék optimális felhasználásának biztosítása, ugyanakkor nem jelentenek alapot a Gyártó jogi felelősségéhez, mivel a felhasználási feltételek nem állnak ellenőrzése alatt. A termék összetételének bármilyen megváltoztatása nem megengedett és jelentős mértékben ronthatja a felhasznált anyag minőségét. Más Gyártók termékeivel történő kombinálás esetén nem vállalunk semmilyen felelősséget. A felfebb megadott tájékoztatás jóhiszeműen került megadásra, ismereteink akkori állása és a gyakorlati tapasztalat alapján. A Gyártó fenntartja magának a jogot a tartalom megváltoztatásához a későbbi sorozatok során, az átvevők e tényről történő előzetes tájékoztatása nélkül.

### GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

### FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

### INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)